

## FICHE TECHNIQUE

<b>Produit</b>	Nom de l'Article Description	Maxipull Trend E-main d.cent. MAXIPULL TREND	
	Qualité Plis Grammage/Plis	Description Nr. Gr/Mq(+/-0,5)	CELLULOSE 100% 2 17,00
<b>Matière Première</b>	Couleur Indice de Blancheur Mode de Blanchissement Traitement WS (wet strenght)	Description % (+/-1) Mode Oui/Non	BLANC 85 ----- -----
	Taux d'Absorption Liquide Absorption Mode Klemm	% (+/-10) mm/10' (+/-5)	465 90
	Résistance Long.à sec Résistance Trans. à sec Résistance Long. Mouillé Résistance Trans. Mouillé	N/m (+/-50) N/m (+/-50) N/m (+/-30) N/m (+/-30)	470 260 178 100
	Gaufrage Assemblage Plis Contact Alimentaire	Mode Description Oui/Non	SATIN PUNTA PUNTA SYSTEM OUI
	Largeur Format Longueur Format Predecoupé	cm cm Oui/Non	20,0 24 OUI
<b>Rouleau</b>	Formats Longueur Rouleau Diamètre Rouleau Diamètre Mandrin Mandrin Emballage Rouleau EAN Référence	Nr. Mt cm mm Type Type	450 108,00 20,0 72 D.CENTR. ----- -----
<b>Colis</b>	Emballage Colis Confections par Colis Référence EAN Colis Dimensions du Colis (LxPxH)	Type Nr. cm	POLYTHÈNE 6 8022650323171 38X 57 X 20,3
<b>Palette</b>	Palette Colis par Palette Dimensions Palette (LxPxH)	Type Nr. cm	EPAL 44 80 X 120 X 238,3

Les éléments techniques ci-dessus sont relatif aux relevés faits sur les articles de notre gamme standard et sont fournis seulement à titre informatif.  
Des informations supplémentaires pourront être données sur demande particulière.